

ABSコンパウンド

長年にわたるPVCコンパウンドの開発で培われた技術を応用することで、ゼオンABSコンパウンドは、耐熱・透明・耐候用途など数多く取り揃え、建材・雑貨・工業部材等幅広く使用されています。また、ABSのみでなくAASやAESを主樹脂としたグレードも取り揃えております。

項目	JIS 試験方法	単位	汎用グレード		AASグレード
			AH3300	AH4400	AH7200
比重	K-7112	-	1.13	1.17	1.17
引張強さ	K-7113	MPa	38.0	36.1	41.9
引張伸び		%	10以上	10以下	20以下
曲げ強さ	K-7203	MPa	66.0	89.4	71.6
曲げ弾性率		MPa	2500	5900	3100
シャルピ-衝撃強さ	K-7111	KJ/m ²	13.0	3.8	5.0
荷重たわみ温度	K-7207		87	80	

その他、発泡品・木質品もご用意しております。詳細はお問い合わせ下さい。