

一般軟質グレード

ゼオン軟質コンパウンドは、建材・自動車・家電・雑貨等、幅広い分野で使用されており、その安定した品質と優れた加工性は、我々の豊かな現代生活に貢献しています。

一般

項目	JIS 試験方法	単位	SE1060	SE1605	SE2083	SE2943
比重	K-7112	-	1.62	1.29	1.32	1.42
引張強さ	K-6723	N/mm ²	8.3	13.6	15.0	9.9
引張伸び		%	170	410	420	430
100%時の寸法変化		N/mm ²		4.6	6.5	3.2
硬さ	K-6253	-	91	71	81	66
耐寒性	K-6723		-5	-35	-39	-42

耐熱・非移行

項目	JIS 試験方法	単位	SE4007	SE4927	SE5907
比重	K-7112	-	1.39	1.38	1.37
引張強さ	K-6723	N/mm ²	20.7	15.2	10.6
引張伸び		%	292	360	360
100%時の寸法変化		N/mm ²	11.3	6.8	4.1
硬さ	K-6253	-	82	72	68
耐寒性	K-6723		-10	-25	

高弾性

項目	JIS 試験方法	単位	SE6460	SE6556
比重	K-7112	-	1.33	1.27
引張強さ	K-6723	N/mm ²	15.0	14.3
引張伸び		%	350	470
100%時の寸法変化		N/mm ²	5.4	3.3
硬さ	K-6253	-	68	66
耐寒性	K-6723		-33	

その他、成形方法・用途に合わせて各種ご用意しております。詳細はお問い合わせ下さい。